

# EVlzero

## Legante trasparente per conglomerati.

### Scheda tecnica

Caratteristiche tecniche	Valori tipici	Norma applicata
Viscosità dinamica a 160°C	> 700 mPa*s	UNI EN 13702
Penetrazione a 25°C	25 - 55 dmm	UNI EN 1426
Punto di rammollimento	> 75 °C	UNI EN 1427
Punto di Infiammabilità	> 220 °C	DIN 51755 ASTM D92,D93
Densità a 25°C	850 kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 3838

#### Temperature di stoccaggio e di miscelazione

Temperatura di stoccaggio	Temperatura ambiente
Temperatura di miscelazione	160 - 170 °C

#### Presentazione del prodotto

Colore	Trasparente
Forma	Chips: 10 x 10 x 3 mm circa
Imballo	Sacchi in PE da 15 kg

I dati sopra riportati sono valori medi delle produzioni ed il loro scopo è di fornire indicazioni di massima senza che ciò costituisca garanzia di determinate proprietà specifiche del prodotto illustrato.

**EVlzero è un marchio di CORECOM s.r.l.**