

EVlzero

Legante trasparente per conglomerati.

Scheda tecnica

| Caratteristiche tecniche | Valori tipici | Norma applicata |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Viscosità dinamica a 160°C | > 700 mPa*s | UNI EN 13702 |
| Penetrazione a 25°C | 25 - 55 dmm | UNI EN 1426 |
| Punto di rammollimento | > 75 °C | UNI EN 1427 |
| Punto di Infiammabilità | > 170 °C | DIN 51755 ASTM D92,D93 |
| Densità a 25°C | 850 kg/m ³ | EN ISO 3838 |

Temperature di stoccaggio e di miscelazione

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Temperatura di stoccaggio | Temperatura ambiente |
| Temperatura di miscelazione | 160 - 170 °C |

Presentazione del prodotto

| | |
|---------|-----------------------------|
| Colore | Trasparente |
| Forma | Chips: 10 x 10 x 3 mm circa |
| Imballo | Sacchi in PE da 15 kg |

I dati sopra riportati sono valori medi delle produzioni ed il loro scopo è di fornire indicazioni di massima senza che ciò costituisca garanzia di determinate proprietà specifiche del prodotto illustrato.

EVlzero è un marchio di CORECOM s.r.l.